



FUGA 701

NANOFUGA klinkieriui ir akmeniui

Paskirtis:

Glaistas fasadinių klinkerinių plytelių tarpams užpildyti pagamintas mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų bei kalkinio turfo pagrindu. Sumaišius su vandeniu, gaunama plastiška masė, kuri lygiai užglaisto tarpus tarp plytelių. Gerai sukimba su plytelių kraštais, išlaiko spalvos stabilumą, sukietėjęs pasižymi dideliu tvirtumu. Labai atsparus nusitrinimams, šaldymui ir atšildymui bei vandens poveikiui. Atsparus vandeniui ir šalčiui.

Glaistas skirtas klinkerio plytelių ir trinkelėlių o taip pat keraminių, stiklinių ir betoninių sienų ir grindų plytelių tarpų užpildymui, pastatų viduje ir išorėje. Jo sudėtyje esantis vulkaninis tufas sumažina druskų migraciją.

Glaistą galima naudoti nuo 5 iki 20 mm pločio tarpams užpildyti.

Keraminės, greso, klinkerio, betono plytelės ir kitos: naudoti tiesiogiai.

Savybės:

- Padidinto sukibimo
- Labai tvirtas
- Elastingi
- Klasė CG2A
- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Ypač atsparus trinčiam
- Sumažina druskų išsiskyrimą

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	5907418098528	5907418098535	5907418098542	5907418098559	5907418098566
Pakuotės tipas					
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.				
Vienetai paletėje	48 vnt./Pal.				
Spalva	Pilka	Grafitinis	Rudas	Raudonų plytų	Juoda
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm				
Sąnaudos	4 kg/m ²				
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C				

Prekės kodas	5907418013866	5907418099419	5907418013880	5907418013101
Pakuotės tipas				
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.			
Vienetai paletėje	48 vnt./Pal.			
Spalva	Balta	Smėlio	Šviesiai pilka	Tamsiai ruda
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm			
Sąnaudos	4 kg/m ²			
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C			

Kiti techniniai duomenys: Ženklinimas pagal EN 13888: 2010: CG2A

Tinkamumo laikas sumaišius su vandeniu: 60 minučių

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Trasas (vulkaninis tufas)
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

**KREISEL®**

FUGA 701

NANOFUGAKlinkeriui ir akmeniui

Naudojimas:

Prieš glaistant plytelių siūles, įsitikinti, kad plytelės pakankamai tvirtai priklijuotos, klijų skiedinys išdžiūvęs (po klijavimo turi praeiti mažiausiai 2 dienos, mūrai – 2 savaitės), iš plytelių tarpų klijai išgrandyti vienodu gilumu, pašalinti visi nešvarumai. Jei plytelės stipriai sugeria drėgmę, prieš glaistant, tarpus suvilgyti drėgna kempine.

Sausą mišinį berti į 3,7 - 4,7 l švaraus vandens, maišyti rankiniu arba mechaniniu būdu, kol gaunama vienalytė masė.

Po 5 min. dar kartą permaišyti.

Likusią mišinio dalį ruošti lygiai tokiu pat būdu, kadangi skirtingas vandens kiekis gali suteikti kitą atspalvį.

Jei naudojama dalis pakuotės turinio, rekomenduojama, prieš maišant su vandeniu, visą sausą mišinį permaišyti, kadangi transportuojant komponentai galėjo netolygiai pasiskirstyti mišinyje.

Vengti per didelio kiekio vandens, nes mišinį perskiedus sumažėja jo tvirtumas sausame pavidale.

Prieš užpildant plytelių tarpus, reikia įsitikinti, ar mišinio pigmentas netepa plytelių paviršiaus.

Paruoštą mišinį reikia įglaistyti į plytelių tarpus, naudojant tam skirtus įrankius (guminę glaistiklę ir kt.).

Tarpai turi būti gilūs, tolygūs ir lygiai užpildyti mišiniu.

Po trumpo džiūvimo laiko, perteklių nuo plytelių reikia pašalinti su drėgna (pastoviai praskalaujant) kempine.

Naudojimo sąlygos:

~~Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.~~

Pastabos:

~~Tai reikia daryti labai atsargiai, kad neišspausti užpildo per plytelių kraštus.~~

Išdžiūvusius likučius ant plytelių paviršiaus reikia pašalinti su minkšta šluoste, saugant nuo dulkių įtrynimo į dar drėgną plytelių tarpų užpildą.

Jeigu užpildas džiūsta labai greitai, tuomet rekomenduojama tarpus lengvai ir vienodai drėkinti drėgna kempinėle.

Šviežiai užpildytus plytelių tarpus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, vandens, lietaus, skersvėjų ir šalčio.

Tikroji spalva matoma, užpildui galutinai išdžiūvus, ir priklauso nuo darbų atlikimo bei paviršiaus priežiūros, pagrindo po plytelėmis įgeriamumo, klimato sąlygų tvirtėjimo metu.

Šviežiai užglaistytus paviršius rekomenduojama 3-4 savaites plauti tik švariu vandeniu.

Sausoje ir nepažeistoje pakuotėje ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Sandėliavimas:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį.

Bendroji informacija:

~~Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.~~